



Fiche Technique						
Date Revision	Révision					
31/10/2013	1					

Article No./Désignation

2297ZAL POUDMET Poudre de bronze 25 GR 60/40-325

Poudre de bronze, atomisée à l'eau, de forme irréqulière.

Caractéristique contrôle	Unité	Valeur Minimale	Valeur Maximale	Valeur Cible	Valeur Indicative	Méthode
Physique						
Analyse physique :						
Granulométrie selon ISO 4497 cumulée :						
> 63 μm	%		0,10			IN.V.1007
> 45 μm	%		5,00			IN.V.1007
> 40 μm	%		10,00			IN.V.1007
Diamètre moyen Fisher dF	μm					IN.V.1011
Surface spécifique selon Fisher	cm²/g					IN.V.1011
Densité apparente ISO 3923/1 - 2,5 mm	g/cm3	2,50	3,20			IN.V.1010
Chimique						
Analyse chimique :						
Étain (Sn)	%	39,00000	42,00000			IN.V.1138
Autres	%		0,50000			IN.V.1138
Perte sous hydrogène ISO 4491/2	%		0,150			IN.V.1134

FDS: 25GR

Les caractéristiques techniques et autres indications reprises dans ce document correspondent à l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ont pour but l'information de nos clients et ne les dispensent pas d'essayer, sous leur propre responsabilité, les produits décrits afin de déterminer leur mise en oeuvre selon l'utilisation prévue. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits dans le cadre du progrès technique et des améliorations de nos installations de production.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :

Adresse postale Tél.: + 33 (0) 3 44 69 12 31

Poudmet S.A.S. Fax: + 33 (0) 3 44 69 12 30

BP 90319 E-mail:info.poudmet@poudmet.fr
F 60332 LIANCOURT CEDEX

S.A.S. au capital de 500.000 € SIRET Beauvais 528 945 660 000 25 TVA FR24 528 945 660 RCS Paris 528 945 660 APE 2444 Z